

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977

rayston@kryptonchemical.comwww.raystonpu.com**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS****FICHA TECNICA****IMPRIMACION PU****DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

En la mayoría de ocasiones, los productos a base de Poliuretano Mono componente, por su curado químico (frente a productos de secado físico), ofrecen una buena adherencia.

Sin embargo, la propia consistencia del producto, que presenta un gran peso molecular y cohesión, unida a una gran falta de absorción en algunos soportes, puede favorecer el despegue y el fallo en ciertos soportes.

Algunos soportes suelen ser especialmente complicados:

- Gresite.
- Rasilla.
- Terrazo.
- Mármol.
- Azulejo.
- Hormigón muy pulido o gastado, y sin porosidad.
- Cristal.
- Tratamientos anteriores en resinas epoxi / acrílicas muy desgastadas.
- Etc.

En estas ocasiones, si es posible, se recomienda "rallar" ligeramente la superficie a tratar, generando una cierta fricción entre los materiales, y favoreciendo la adherencia entre ellos.

La IMPRIMACION POLIURETANO, permite, tanto en el caso de Impermeabilizantes, como en pavimentos y adhesivos, crear "puentes" de gran adherencia entre el soporte y el tratamiento a realizar, de manera que se produce un "anclaje químico" entre ambos elementos.

Aunque la IMPRIMACION POLIURETANO es un producto que no presenta elevadas propiedades ni formación de película (con lo que no es

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977

rayston@kryptonchemical.comwww.raystonpu.com

conveniente aplicar este producto por sí mismo), sí que aporta una gran adherencia en combinación con productos de Poliuretano Mono Componente.

NOTA: en ningún caso se recomienda aplicar estos productos sobre soportes húmedos o mojados, ni con manchas de aceite o grasas, suciedad, etc.

APLICACIÓN / RENDIMIENTO

- Es conveniente aplicar el producto sobre el soporte a tratar, dejando que evapore, y hasta que esté seco al tacto. Se recomienda aplicar la primera capa de membrana o pavimento transcurrido un mínimo de 2 horas y un máximo de 4.
- En ciertos soportes dudosos (p.ej. asfaltos), se recomienda hacer una prueba en una esquina, antes de proceder al tratamiento de toda la superficie.
- La dotación recomendable es de aprox. 150 – 200 g/m². El producto puede también aplicarse con, mochila pulverizadora, tan solo mojando la superficie, y consiguiendo un considerable ahorro.
- No es recomendable dejar pasar más de 4 horas entre la aplicación de la IMPRIMACION POLIURETANO, y el tratamiento posterior.

PRESENTACIÓN

Envases de 4 / 9 / 20 ltr.

SEGURIDAD E HIGIENE

Producto inflamable no tóxico.

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977

rayston@kryptonchemical.comwww.raystonpu.com

NOTA: La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.